

Meubles et cire d'abeilles

Préambule :

Les indications qui suivent nous ont été aimablement communiquées par Mr Caubel, antiquaire-apiculteur, au cours d'une réunion ayant pour thème la fabrication de l'encaustique, organisée au rucher école de Castries le 15 avril 1994.

Préparation des bois neufs :

Poncer au papier très fin, puis mettre en couleur avec un broux de noix léger. Si trop teint, reponcer sur le bois encore humide pour empêcher l'ouverture des pores. Toujours bien essuyer avec un chiffon.

Préparation des bois anciens :

Si vieille cire, décaper à la lessive St Marc chaude ce qui a l'inconvénient d'ouvrir les pores. On peut aussi utiliser le décapant du commerce "bois à neuf japonais".

Si meuble de qualité, souvent verni, utiliser un mélange de 1/3 d'essence C + 1/3 d'acétone + 1/3 d'alcool à 90° qui dissout tous les vernis. Mettre de la sciure et brosser au chiendent.

Ciré-bouché :

Consiste à enduire de cire en frottant avec un bloc de cire d'abeille pure, et lisser à l'aide d'une cale en liège, puis polir avec une brosse de chiendent et lustrer au chiffon de laine.

Encaustique:

Il est remarquable de constater que les encaustiques du commerce ne contiennent souvent que très peu de cire d'abeille.

Pour la fabriquer préparer des copeaux de cire, à l'aide d'un rabot retourné, puis mélanger de l'essence de teinturier (essence C) en brassant jusqu'à obtenir la consistance voulue. Ajouter enfin une cuillère à soupe d'essence de térébenthine par kilo.

Application:

Encaustiquer le bois et surtout bien laisser sécher avant de polir à la brosse de chiendent suivie de la brosse douce. Finalement lustrer au chiffon de laine.

Produits commerciaux:

Cire LAKEONE à se procurer chez Lallemand: résultat exceptionnel !

Pour le cuir: se procurer du SAPHYRE rue Maguelone...

Traitement des micoses dans les ruches :

Une poignée de gros sel est efficace, à renouveler jusqu'à disparition (2 à 3 fois).